

Stříkaný plast LimboPlast KSP 120

Dvousložková plastická hmota za studena – Stříkaný plast.

- > **trvanlivost VDZ je cca 36 měsíců**
- > poměr dávkování
LimboPlast KSP 120 B (reaktivní) : Reaktivní balotina = 1 : 1,25
- > optimální dávkování plastu je min. 900g/m²
- > optimální dávkování balotiny je min. 1100g/m²
- > Reaktivní balotina G20 (100-600µm) - balotina obalená peroxidem
- > standardně dodáváno v **bílé a žluté barvě**
- > plast je **schválen podle ČSN EN 1436 a technických podmínek TP70** pro použití na pozemních komunikacích



BALENÍ LIMBOPLAST KSP 120:

1 paleta = 27 soudků = 1080kg (souděk = 40kg)

BALENÍ REAKTIVNÍ BALOTINY:

1 paleta = 40 pytlů = 1000kg (pytel = 25kg)

NA PŘÁNÍ JE MOŽNÉ DODAT RŮZNÉ
BAREVNÉ ODSŤÍNY PODLE RAL

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-503-010-040-B	Stříkaný plast LimboPlast KSP 120 - Komp. B - Bílá (40kg)	1 kg
2-503-020-025-B	Reaktivní balotina G20 (100-600µm) - (25kg)	1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-499-000010	Ruční sypač balotiny RSB-5	1 ks
2-499-100010	Pojízdný sypač balotiny PSB-540	1 ks